

■ **Aplicación:**

TS 7000 es un limpiador y activador para el tratamiento de sustratos previo al uso de poliuretano TOTALSEAL. Entre los sustratos susceptibles de tratamiento figuran: vidrio con y sin serigrafía, chapa pintada, restos de PU recién cortados (en caso de reparación), etc.

Facilita una adherencia rápida y duradera sobre vidrio, serigrafía y chapa pintada, protegiendo a su vez de las radiaciones UV al poliuretano monocomponente.

■ **Modo de uso del TS 7000:**

La temperatura de aplicación es entre 5°C y 30°C. La cantidad necesaria de productos es muy pequeña, por lo que una película de micrones es suficiente.

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, desengrasadas y secas.

Utilizando un paño de algodón limpio y seco, se humedece con el producto TS 7000 y se pasa sobre la zona del vidrio a tratar en una sola dirección. No usar pincel o aplicador de lana.

Finalizar limpiando con un paño seco y limpio.

Tiempo de secado del film: 10 minutos.

Tiempo de proceso del pegado: entre 10 y 60 minutos. Transcurrido dicho tiempo no garantizamos adherencia al poliuretano y recomendamos volver a comenzar todo el procedimiento.

■ **Presentación:**

Frasco de 250 ml.

■ **Almacenamiento:**

6 meses de estabilidad en el envase original sin abrir. Reacciona con la humedad del aire, debiendo cerrar rápidamente el frasco después de usarse. No abrir el frasco hasta el momento de usarse y no guardarlo más de 2 meses tras su apertura.

■ **Recomendación:**

Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar el producto.

Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de que esto ocurra, lave con abundante agua y consulte a su médico.

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

■ **Precaución:**

Inflamable de 1er. grado. Usar en lugar bien ventilado. No inhalar. Mantener el producto lejos de fuentes de calor. Siga las instrucciones del fabricante. Nuestra responsabilidad se limita al valor del producto. Ante cualquier duda consulte a nuestro Departamento Técnico.



**ALTAMENTE  
INFLAMABLE**



**IRRITANTE**

■ **Aplicación del sellador:**

Puede ser necesario el uso de un primer en algunos tipos de pinturas, o sobre áreas raspadas o dañadas durante el reemplazo de la vieja pantalla. En esos casos use TOTALSEAL 7000 / TS 7000, que puede ser usado sobre el viejo poliuretano, y debe ser usado si no se conoce el tipo de sellador utilizado anteriormente. Agite la botella de TOTALSEAL 7000 y aplique con un paño de algodón en las áreas que necesitan tratamiento. Deje secar 10 minutos y aplique TS 110 o TS 180, según corresponda. Extruir el cordón del sellador de poliuretano TOTALSEAL sobre la zona de carrocería o contorno del cristal. Después de la extrusión el cristal debe ser colocado en su sitio inmediatamente y sujeto por medios mecánicos hasta que el adhesivo cure lo suficiente como para evitar deslizamientos del cristal.

■ **Nota:**

La información contenida en la presente tiene por objeto aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte. Debido a la diversidad de los materiales y sustratos, y el número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, y no pudiendo controlar las condiciones y métodos de aplicación bajo las que se utilizará este producto; no nos responsabilizamos por pérdidas o perjuicios ocasionados directa o indirectamente por el mismo.

Si la calidad de éste se comprobara defectuosa, garantizamos su reemplazo. En todos los casos se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.

**Datos Técnicos:**

- Composición: promotor de adherencia en disolvente.

- Aspecto: líquido transparente, de baja viscosidad.

- Densidad: 0,74 g/cm<sup>3</sup>

- Punto de inflamación: 0°C

- Contenido en sólidos: 5% aproximadamente.

- Color: Negro

- Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C

- Materia prima: Mercado Común Europeo